

Remix Droge Mortel BV

Specialist in droge mortel oplossingen



Nieuw!

Kimfix® en Metselfix® mortels

Arbeidsbesparende en gegarandeerde methode voor het vermetselen van kalkzandsteen



Hoge stabiliteit en sterkte



**Arbeidsbesparend
Gegarandeerde hechting**

De Kimfix en Metselfix mortels zijn het resultaat van een unieke en intensieve samenwerking tussen Remix- en Sakrete Droge Mortel en Calduran Kalkzandsteen. Deze nieuwe innovatieve mortels worden gezamenlijk op de markt gebracht waarbij Calduran de mortels in zakverpakking levert en Remix in silo's.

De Kimfix en Metselfix mortels zijn kunststof gemodificeerde droge mortels, die geheel zijn afgestemd op de eigenschappen van de kalkzandsteenmetselblokken en -stenen van de drie Calduran fabrieken. Als enige worden voor de Kimfix en Metselfix mortels garanties afgegeven voor het vermetselen van Calduran kalkzandsteen. Doordat met deze unieke mortels de blokken en stenen niet meer behoeven te worden voorbevochtigd, is een flinke arbeids- (kosten)besparing haalbaar. Op de bouwplaats is met deze methode zowel een hogere kwaliteit als een hogere bouwsnelheid realiseerbaar.

De twee grote voordelen Kimfix en Metselfix



1. Gegarandeerde hechting op droge en natte kalkzandstenen



2. Arbeids(tijd)besparend door achterwege blijven van voorbevochtiging van de stenen

Nevenvoordelen

- Minder wateroverlast op de bouwplaats, vermindering van de hoeveelheid bouwvocht en bij vorst geen ijsafzetting op de kalkzandstenen en vastvriezen van de stenen
- Geschikt voor zowel de traditionele- als de doorstrijkmetseltechniek
- Verkleining hygrische krimp
- Kimfix met hoge stabiliteit en hoge begin- en eindsterkte

Remix Droge Mortel BV

Specialist in droge mortel oplossingen



Kimfix®

Toepassing

Het stellen van de kimblokken als uitvlaklaag voor Calduran kalkzandsteen lijmblokken of elementen. Door hoge druksterkte ook geschikt voor zwaar belaste wanden.

Producteigenschappen

- Kimmortel met een hoge druksterkte van 25 N/mm².
- Voorzien van speciale steunkorrel voor meer stabiliteit van de verse specie.
- Gemodificeerd om uitdroging van de mortel tegen te gaan.
- Hydraulisch afbindend.
- Geschikt voor de verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen.

Technische gegevens

Mortel	Type A, M25 (Cement gebonden)
Druksterkte	≥ 25 N/mm ² (NEN-EN 1015-11)
Hechtsterkte	≥ 0,2 N/mm ² (NEN 3835)
Grootste korrel	6 mm (NEN-EN 1015-1)
Aanmaakwater	ca. 9 % m/m
Uitlevering	ca. 520 ltr / 1000 kg
Verwerkingstijd	max. 2 uur
Verwerkingstemperatuur	≥ + 5° tot + 25°C
Producenten	Remix Droge Mortel BV en Sakrete Droge Mortel BV

Metselfix®

Toepassing

Het vermetzelen van droge en natte Calduran kalkzandstenen

Producteigenschappen


- Soepele, goed verwerkbaar metselspecie met een uitstekende hechting en sterkte.
- Geschikt voor de verwerking van droge en vochtige Calduran kalkzandsteen.
- Uitgeharde mortel is weer- en vorstbestendig.
- Hydraulisch afbindend: verwerkingstijd 2 uur.
- Geschikt voor zowel de traditionele- als de doorstrijk-metselmethode.

Technische gegevens

Mortel	Type A, M10 (Cement/kalk gebonden)
Druksterkte	≥ 10 N/mm ² (NEN-EN 1015-11)
Hechtsterkte	≥ 0,25 N/mm ² (NEN 3835)
Grootste korrel	4 mm (NEN-EN 1015-1)
Aanmaakwater	ca. 3,2 l/25 kg, ca. 12,5 % m/m
Uitlevering	ca. 575 ltr / 1000 kg
Verwerkingstijd	2 uur
Verwerkingstemperatuur	≥ + 5° tot + 25°C
Producenten	Remix Droge Mortel BV en Sakrete Droge Mortel BV



Ook geschikt voor doorstrijkmethode



Kimvoeg onder 45 graden

Documentatie

- Remix productinformatieblad Kimfix
- Remix productinformatieblad Metselfix
- Remix prijslijst Kimfix en Metselfix
- Calduran productblad Kimfix
- Calduran productblad Metselfix
- Calduran Handboek Uitvoering 2006
- EG-Conformiteitsverklaring Remix
- Komo certificaat Remix
- Richtlijnen siloplaatsing Remix

Leveringsvormen

- **Zakgoed via de Calduran verkoopkanalen:** De Kimfix en Metselfix mortels zijn als zakgoed van 25 kg uitsluitend in de Calduran verpakking leverbaar.
- **Silo's via de Remix verkoopkanalen:** De Kimfix en Metselfix mortels worden door Remix in bouwplaats silo's geleverd. De Remix bouwplaats silo bevat bij plaatsing maximaal 25 ton mortel en kan worden nagevuld tot maximaal 35 ton inhoud. Levering conform specifieke leveringsvoorwaarden en richtlijnen voor plaatsing en gebruik van de 35 tons silo.

Abbeeldingen en gegevens zijn naar ons beste weten weergegeven, maar zijn geheel vrijblijvend, aangezien het resultaat altijd wordt bepaald door een complex van factoren die buiten onze controle of beoordeling vallen.



Einsteinstraat 5 – 3846 BH Harderwijk
Postbus 97 – 3840 AB Harderwijk
Tel. 0341 - 464 000 – Fax 0341 464 001
info@calduran.nl – www.calduran.nl



Remix Droge Mortel BV



Ellertsweg 2b – 9535 TA Ellertshaar
Postbus 3 – 9530 AA Borger
Tel. 0599 - 287 360 – Fax 0599 - 287 365
info@remix.nl – www.remix.nl