



Voegmortel VM UA

**UITSLAGARM
(UA)**

Toepassing

Remix VOEGMORTEL is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cement basis conform NEN-EN 998-2 "mortels voor metselwerk" en CUR aanbeveling-61. Deze mortel is geschikt voor het voegen van de meest gangbare steensoorten in metselwerk met sterk verwerende omstandigheden, waterkerend metselwerk, werk niet afgeschermd tegen weer en wind, hoog mechanisch belast en normaal metselwerk binnen.

Technische gegevens

Voeghardheidsklasse	VH25 (borstelwerk) VH35 (gladde voeg handmatige verwerking) VH 45 (mechanisch verdichting)
Mortelklasse	M20
Bindmiddel	cement
Maximale korrel	1 mm
Aanmaakwater	ca. 2 ltr/25 kg
Uitlevering	ca. 475 ltr/1000 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	2 uur

Eigenschappen

- Laat zich eenvoudig verwerken / verdichten.
- Voor zowel binnen- als buitenwerk.
- Hydraulisch afbindend.
- Weer- en vorstbestendig.

Opslag

- Droog en afgesloten in originele verpakking.
- Vrij van de grond.

Vorbereiding

- Het metselwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn (bij lage temperaturen en harde steensoorten adviseren wij een langere wachttijd).
- Het metselwerk dient minimaal 1,5 cm te zijn uitgekrabd.
- De vorstvrije voeg moet vrij zijn van vuil, losse delen, olie en vet.
- Het te voegen metselwerk dient 1 dag voor het voegen met schoon water gelijkmatig te worden bevochtigd en

zonodig kort voor aanvang van de werkzaamheden nog maals (er mag geen waterfilm op de steen of mortel aanwezig zijn).

Verbruik

25 kg geeft ca. 12 liter specie.

Steenstype	Aantal stenen per m2	Verbruik per m2 voeg 10 mm	Verbruik per m2 voeg 12 mm
Waalformaat (210x100x50 mm)	73	7 kg	8 kg
Amstelformaat (214x102x72 mm)	53	5 kg	6 kg
Maasformaat (214x102x82 mm)	47	4 kg	5 kg
Module 50 (190x90x50 mm)	80	7 kg	8 kg
Module 90 (190x90x90 mm)	49	4 kg	5 kg

Verwerking

- REMIX VOEGMORTEL met ca. 2 liter schoon leidingwater mengen totdat een aardvochtige homogene voegspecie ontstaat.
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een HST zakgoed menger of boormachine met roerspindel.
- Bij ijsafzetting op het metselwerk niet voegen.
- De voegmortel dient met een drukkende beweging te worden aangebracht, zodat deze goed wordt verdicht.
- Omdat weersinvloeden, de conditie van de gevel en de werkwijze invloed hebben op de kleur en oppervlakte structuur van de voeg, wordt geadviseerd om aaneensluitende oppervlakten zoveel mogelijk in dagproducties door dezelfde voeger te laten uitvoeren.

Maart 2009

Z.o.z.

Veiligheidsaanbevelingen

- S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
 S 22 : Stof niet inademen
 S 24/25 : Aanraking met de ogen huid vermijden
 S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
 S 37/39 : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
 S 46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
 S 64 : Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

Aanduiding gevaren

- R 37 : Irriterend voor de ademhalingswegen
 R 38 : Irriterend voor de huid
 R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel
 R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum :

- Mortel: ca. 12 maanden
 Chromaatgehalte: ca. 6 maanden





Nabehandeling

- Voorkom vochttransport in vers voegwerk.
- Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik waar nodig steigerkappen en/of steigergaas.
- Bescherm de voegspecie tegen te snel uitdrogen door regelmatig te bevochtigen (nevelen zodat het water wordt geabsorbeerd).
- Bescherm het voegwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Tip

Voor grotere projecten kan Remix Voegmortel in vrijwel iedere gewenste kleur worden geleverd.

Overige informatie

Remix Voegmortel wordt geleverd onder KOMO/BV Certificaat 715-XX-c3.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Kleuren en codering

Wit	100	Zwart	400
Wit/grijs	160	Crème	500
Cementgrijs	200	Okergeel	600
Donkergrijs	260	Terra	700
Antracietgrijs	275	Rood	800
Antraciet	300		

