



Vuurvaste mortel VVM

Toepassing

SAKRETE vuurvaste mortel is een kant en klare chamottemortel voor het vermetselen en repareren van vuurvaste steen in ovens, open haarden, schoorstenen, barbecues e.d.

Eigenschappen

- soepele specie, daardoor goed verwerkbaar
- goede hechting aan de stenen
- voor binnen en buiten
- hittebestendig tot 1200 oC
- niet brandbaar
- verwerkingstemperatuur +5 °C tot + 25° C.

Verbruik

1 kg SAKRETE vuurvaste mortel levert ca 0,5 liter verse specie.
5 kg SAKRETE vuurvaste mortel levert ca 2,5 liter verse specie

Verwerking

SAKRETE vuurvaste mortel met ca 13% (130 ml per kg of 0,65 liter per 5 kg) water klontvrij in een plastische consistentie aanmaken tot een pasteuze specie is ontstaan. Bij metselwerk acht geven op een volledige en sluitende vermetseling. Aanbevolen wordt de mortel 24 uur na verwerking geleidelijk thermisch te belasten voor een optimale uitharding.

Nabehandeling

De vers verwerkte mortel moet beschermd worden tegen snelle uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en vorst. Geadviseerd wordt om en droogtijd van meerdere uren aan te houden voordat vermetseld materiaal wordt belast.

Levering

In meerwandige papieren zakken van 5 kg met folie binnenlaag.

Opslag

- beschermen tegen weersinvloeden
- op pallets koel, droog en vrij van de grond
- aangebroken zakken direct afsluiten

Opmerkingen

- aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen
- uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken
- de technische gegevens hebben betrekking op +20°C en 50% relatieve I luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen cq. hogere temperaturen verkorten de opgegeven waarden.
- kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen

Januari 2009

Veiligheidsaanbevelingen

- S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
S 22 : Stof niet inademen
S 24/25 : Aanraking met de ogen huid vermijden
S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 37/39 : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
S 46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
S 64 : Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

Aanduiding gevaren

- R 37 : Irriterend voor de ademhalingswegen
R 38 : Irriterend voor de huid
R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel
R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum :

- Mortel: ca. 12 maanden
Chromaatgehalte: ca. 6 maanden

