Verbrauchstabelle Mauermörtel, Fugenglattstrichmörtel, Dünnmauermörtel und Fugenmörtel

Steintyp	Kurzeichen	Maße in mm LxBxH	Steine m²	*Fugenstärke 12 mm* Mauer-mörtel ca. kg/m²	*Fugenstärke 12 mm* Fugen-glattstrich-mörtel ca. kg/m²	*Fugenstärke 6 mm* Dünn-mauer-mörtel ca. kg/m²	*Fugenstärke 12 mm* Fugen-mörtel ca. kg/m²
Normalformat	NF	240x115x71	48	45	50	25	5,9
Dünnformat	DF	240x115x52	62	55	61	31	7,2
Verblender	2DF	240x115x113	32	34	37	18	4,4
Reichsformat	RF	240x115x61	55	50	55	27	6,5
Waalformat	WF	210x100x50	73	51	56	28	7,5
Waaldickformat	WDF	210x100x65	59	43	47	23	6,4
Oldeburgerformat	OF	210x105x52	71	52	57	29	7,3
Rijnformat		180x87x41	99	51	56	29	
Vechtformat		210x100x40	87	58	64	33	

Die verbrauchswerte sind ca. Werte und beziehen sich auf die Vermauerung von Vollsteinen bei einer Fugenstärke von 12 mm und 20 mm tief ausgekratzt. Bei Loch-, Systeemsteine und Steine mit Mörteltaschen ist ein entsprechender Mehrverbrauch einzurechnen.

Unsere Verbrauchsdaten sind unverbindlich und müssen von der Baustelle überprüft werden.
Wir empfehlen eine Musterfläche anzulegen.