

# Produktinformationsblatt



## Aqua Easy Pflasterfugenmörtel

Aqua Easy ist ein hochwertiger wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, der sich einfach und schnell auf nassen Steinen verarbeiten lässt. Aqua Easy ist wartungsfrei, beugt Unkraut vor und ist stark und langlebig mit optimaler Haftung. Geeignet für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm und Fugentiefen von mindestens 30 mm. Für Fliesen von 20 mm ist die Steintiefe ausreichend.

### Technische Daten

Fugenbreite	2 - 20 mm
Fugentiefe	mindestens 30 mm, bei 20 mm Fliesenfuge in Steintiefe
Verarbeitungstemperatur	> + 3° *
Aushärtezeit Fuge	24 - 36 Stunden
Eimerinhalt	12,5 kg

\* *Mindestaußen- und Bodentemperatur.*

### Eigenschaften

- Geeignet für alle Arten von Steinen (vorsicht bei harten Steinen, es kann Flecken verursachen);
- Verhindert Unkraut;
- Wartungsfrei und wasserdurchlässig;
- Verarbeitung auf nassen Steinen;
- Schnell zu verarbeiten;
- Optimale Adhäsion;
- Stark und dauerhaft.

### Vorbereitung

Zuerst ein Probestück anfertigen. Stellen Sie sicher, dass die Fuge mindestens 30 mm tief ist bzw. bei einer 20 mm dicken Fliese steinhart ist. Der Untergrund sollte stabil und ausreichend durchlässig sein. Die Außen- und Bodentemperatur sollte über 3°C liegen und es sollte eine niederschlagsfreie Zeit von 12 Stunden nach dem Auftragen gegeben sein. Poröse Steine vorimprägnieren. Hartgestein nicht trocken verfugen, um Fleckenbildung zu vermeiden.

### Verbrauch

Stein- oder Fliesenformat	Fugenbreite	Verbrauch pro m <sup>2</sup>	10 % Zuschlag
80 x 80 x 3 cm	2 mm	0,28 kg	0,31 kg
60 x 60 x 3 cm	5 mm	0,94 kg	1,03 kg
60 x 60 x 3 cm	2 mm	0,37 kg	0,41 kg
50 x 50 x 6 cm	2 mm	0,90 kg	0,99 kg
40 x 40 x 6 cm	2 mm	1,13 kg	1,24 kg
20 x 30 x 6 cm	2 mm	1,88 kg	2,07 kg
20 x 10 x 8 cm	2 mm	4,48 kg	4,93 kg
20 x 5 x 6 cm	2 mm	5,51 kg	6,06 kg
10 x 10 x 5 cm	2 mm	4,59 kg	5,05 kg

### Verarbeitung

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber ist und die Fugen mindestens 30 mm tief sind.

- Die Steine reichlich anfeuchten, so dass sie vollständig durchtränkt sind.
- Verfugen Sie die Fläche in kleinen Abschnitten, verbunden mit einer schnellen Trocknungszeit.
- Verteilen Sie Aqua Easy auf den nassen Steinen und verteilen Sie es mit einem Abzieher oder Besen gründlich in den Fugen. Verwenden Sie dazu reichlich Wasser. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Fuge vollständig gefüllt ist.
- Befeuchten Sie den nächsten Teil der Terrasse erneut, bevor Sie mit dem Verfugen fortfahren.
- Halten Sie die Oberfläche ständig feucht!
- Zum Schluss kehren Sie die Fläche gründlich mit einem weichen Besen ab. Fegen Sie diagonal über die Fläche.

**Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das Verarbeitungsvideo (auf Niederländisch) anzusehen!**



### Tipp

Für Fliesen mit einer durchgehenden Fuge können Sie das "Het Voegmaatje" verwenden. Mit dem Fugenwerkzeug rollen Sie das Aqua Easy in die Fugen. Das geht schnell, ist einfach und ergibt das beste Ergebnis. Sie können die "Fugenstange" bei Ihrem Händler mieten.

### Nachbehandlung

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem breiten Wasserstrahl und spülen Sie dabei diagonal über die Oberfläche.
- Reinigen Sie anschließend die verwendeten Werkzeuge gründlich. Wenn zu wenig Wasser verwendet wird, kann Aqua Easy einen Glanzfilm verursachen. Im Laufe der Zeit wird der Glanzfilm durch natürliche Abnutzung und Verwitterung allmählich verschwinden.
- Die Aushärtung findet statt, sobald die Fuge trocken ist. Innerhalb von 48 Stunden ist ein Zeitraum von 12 Stunden ohne Regen für die Haftung des Fugenmörtels erforderlich.

### Lagerung und Haltbarkeit

Die Haltbarkeit von Aqua Easy beträgt mindestens 12 Monate nach der Herstellung. Schöpfen Sie den restlichen Fugenmörtel nach Gebrauch zurück in den

# Produktinformationsblatt

Eimer (nicht in den Beutel) und legen Sie eine mindestens 5 cm dicke Wasserschicht darüber. Dann ist Aqua Easy noch einige Monate haltbar.

## Trocknungszeit

In einer warmen, trockenen Umgebung ist der Fugenmörtel nach 18 Stunden fest und nach 24-36 Stunden ausgehärtet. In einer feuchten oder kalten Umgebung hat der Fugenmörtel eine längere Aushärtezeit. Die volle Belastbarkeit der Terrasse wird nach 7 Tagen bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 65% erreicht.

## Farben

Aqua Easy ist in den Farben Schwarz, Basalt, Steingrau und Natur erhältlich.



Da Aqua Easy ein Naturprodukt ist, kann die Farbe manchmal variieren. Versuchen Sie daher, Ihr Projekt mit Eimern aus derselben Palette zu vervollständigen.

Mai 2024