



REMIX DÜNNMAUERMÖRTEL (EN 998-2 M5-M15)

Anwendungsbereich Remix Dünnumaermörtel ist ein hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger, zementärer Werk trockenmörtel EN 998-2.
Der Mörtel ist speziell zum Mauern mit geringer Fugenstärke von mindestens 5 mm bis maximal 8 mm.

Technische Eigenschaften	Mörteltyp	M5-M15 Zementmörtel (Zement gebunden)
	Druckfestigkeit	≥ 5-15 N/mm ² (EN 1015-11)
	Fugenbreite	Von 5 bis 8 mm
	Max. Körnung	1 mm (EN 1015-1)
	Anmachwasser	Ca. 12,5 Gewicht %
	Ergiebigkeit	Ca. 575 ltr / 1000 kg
	Verarbeitungszeit	2 Stunden
	Verarbeitungstemperatur	≥ + 5° bis + 25°C
	Rohdichte	≥ 1850 kg / m ³

Verbrauchstabelle

Steinformat	Steine/m2	Dünnumaermörtel ca. kg/m2
Normalformat NF	48	43
Dünformat DF	62	53
Verblender 2DF	32	33
Reichsformat RF	54	48
Waalformat WF	73	47

Ausblühungsarm (optional) Der ausblühungsarme (UA) Dünnumaermörtel von Remix ist mit einem Paket von „Ausblühblockern“ ausgestattet, die das Austreten des freien Kalkes (weiße Ausblühungen) bis 99 % reduzieren.

**AUSBLÜHUNGSARM
(UA)**

Verarbeitung

- Stark und mäßig saugende Mauersteine windtrocken, d.h von außen trocken , im Kern aber noch feucht, verarbeiten.
- Zu trockene Mauersteine einen Tag vor Verarbeitung vornässen und nur von oben abgedeckt trocknen, so das die Steine windtrocken verarbeitet werden können .
- Nicht saugende Mauersteine trocken vermauern (nasse Steine verhindern eine höhere Produktion und erhöhen aber das Risiko von Verschmutzungen auf den Steinen .)
- Stoß und Lagerfugen voll vermauern .
- Beschütze das frische Mauerwerk immer vor eindringender Feuchtigkeit (Regenwasser)
- Treffe besondere Vorkehrungen bei Lufttemperaturen unter 0° C.
- Steine im angefrorenen Zustand dürfen nicht verarbeitet werden .
- Mit der Fugengestaltung erst nach antrocknen des Mörtels beginnen . (Bei zu früher Fugengestaltung entsteht eine hellere Farbe)

Hinweise


- Keine Zuschlagstoffe zum fertigen Mörtel hinzufügen
- Aushärtender Mörtel nicht mit Wasser oder frischen Mörtel wieder verarbeitbar machen.
- Mörtelkübel, Werkzeuge und dergleichen sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist nur noch eine mechanische Reinigung möglich .



Farben

Kleuren en codering

Extra wit	050	Zwart	400
Wit	100	Crème	500
Wit/grijs	150	Okergeel	600
Cementgrijs	200	Terra	700
Donkergrijs	250	Rood	800
Antracietgrijs	275	Bruin	900
Antraciet	300		



Sonderfarben auf Anfrage

Zusatzinformation

Chromatarm nach TGRS 613

Remix Dünnmauermörtel wird geliefert unter das KOMO / BV certificaat nummer: 715-xx-M. Remix Droge Mortel BV Borger Tel 0031-599-287360

Remix Dünnmauermörtel hat wegen ihrer geringen Umweltbelastung (Berechnung auf der Grundlage der "Life Cycle Analyses"-Methode) das niederländische Gütesiegel "Dubokeur" erhalten

Aufbewahrung


Trocken, und nicht direkt auf Boden lagern .

Silo

Siehe Richtlinien für Silostellung und Gebrauch vom Trockenmörtelsilo.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen .

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse . Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit . 01/06



Produktinformationsblatt 31-01-2012