



Remix Feinestrichmörtel Schnell



Remix Feinestrichmörtel Schnell ist ein industriell hergestellter zementärer Trockenmörtel mit sehr schneller Aushärtung gemäß EN 13813 für ‚Estrichmörtel und Estriche‘. Dieser Mörtel eignet sich u.a. zur Herstellung von Schnell nutzbarer Böden innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

- Super stark und geeignet für Dauernassbereich.
- Schichtdicke von 3 bis 8 cm.
- Schwimmender Estrich von mindestens 5 cm.
- Sanierung und Projekte mit hohem Zeitdrucke.
- Geeignet für Fußbodenheizung.

Eigenschaften (bei + 20° C - 65% RH)

- Bearbeitbarkeit: Erd feucht.
- Begehbar nach etwa 3 Stunden.
- Belegreif mit keramischen Belägen nach etwa 4 Stunden.
- Belegreif mit sonstigen Bodenbelägen nach etwa 48 Stunden.

Technische Daten

Mörteltyp	: CT-C30-F5
Bindemittel	: Zement
Max. Körnung	: 6 mm
Anmachwasser	: 2,3 bis 2,5 l / 25 kg
Ergiebigkeit pro 25 kg	: 12,5 l erdfeuchter Mörtel
Min. Schichtdicke	: 30 mm, schwimmende Estriche 50 mm
Verarbeitungstemperatur	: +5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit	: etwa 45 bis 60 Minuten
Verbrauch	: etwa 2 kg Trockenmörtel pro m ² pro mm Schichtstärke.

Untergrund

Den Trägerboden vorher auf mögliche Risse überprüfen. Weniger stabile und sich lösende Schichten wie auch Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste usw. entfernen. Extrem geschlossene und/oder glatte Oberflächen, Zementhaut und nicht tragfähige Schichten entfernen bzw. aufrauen. Den Untergrund mit Remix Universalgrundierung, Remix Schnellgrundierung, oder Remix Multipol vorbehandeln.

Verarbeitung

Remix Feinestrichmörtel Schnell mechanisch zu einer homogenen klümpchenfreien Masse verrühren. Den Mörtel auf dem (vorbehandelten) Untergrund auftragen, verteilen, aufhohen, verdichten und eventuell glätten.

Nachbehandlung

Ein zu schnelles Austrocknen sollte vermieden werden, in dem man die Oberfläche mit Wasser benebelt, mit einer Dampfbremsfolie zudeckt oder Curing-Compound verwendet.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und vom Boden frei in geschlossener Originalverpackung lagern. Beschädigte oder angebrochene Verpackungen nicht verwenden. Polyäthylensäcke sind regenwasserdicht. Polyäthylen ist wiederverwertbar. Mindestens haltbar bis: Siehe Aufdruck auf Sackseite.

Zusatzinformationen

Das [Sicherheitsdatenblatt](#) und die [CE-Leistungserklärung](#) (DoP) können von Remix Droge Mortel BV angefordert, von der Website www.remix.nl heruntergeladen werden oder scannen sie den QR-Code auf der verpackung.

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen . Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

März 2021

