



Remix Fugenfix FX

Remix Fugenfix FX ist als Zweikomponentensystem in Kombination mit Remix Fugenmörtel hergestellt worden und ist ein flüssiger Zusatzstoff, der dem Anmachwasser zugefügt wird. Remix Fugenfix FX verbessert die Eigenschaften von Remix Fugenmörtel UA im Bereich der Haftung, Elastizität, Haltbarkeit und Wasserrückhaltevermögen. Sehr zu empfehlen zum Verfugen von: Riemchen, sehr saugfähigen Steinen, silikonisierten Steinen, Kaimauern, Fugen in den Küstengebieten, Fugensanierung sowie Fugenreparaturen (und Neubau) in Erdbebengebieten.

Technische Daten

Basis	modifizierte Kunstharzdispersion
Konsistenz	flüssig
Farbe	weiß (transparent nach Lösung in Wasser)
Dichte	1,1 g/ml
Feststoffgehalt	ca. 40%
Verarbeitungstemp.	≥ + 5° bis + 25°C
Frostbeständigkeit	bis -5 °C
Giscode	D1 (lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe)

Eigenschaften

- Verbesserte Haftung und Fugenhärte;
- Verbessert das Wasserrückhaltevermögen von frischen Fugenmörtel;
- Fördert die Elastizität und erhöht den Elastizitätsmodul;
- Verbessert die Verarbeitbarkeit der Fugenmasse;
- Reduziert Rissgefahr;
- Reduziert die Gefahr von verbrennungen;
- Erhöht die Beständigkeit gegen Chloride und macht die Fugenmasse bei Kontakt mit salzgesättigter Luft, Meerwasser oder Auftausalze widerstandsfähiger.

Mischungsverhältnis

Vor Gebrauch Remix Fugenfix FX gut schütteln. 1 (Volumen) Teil Fugenfix FX mit 3 (Volumen) Teilen sauberem Leitungswasser mischen. Bitte beachten Sie, dass eine falsche Dosierung die Qualität beeinflusst.

Fugenmörtel herstellen

Pro 25 kg Sack Remix Fugenmörtel UA eine Mischung aus 0,5 Liter Fugenfix FX und 1,5 Litern sauberem Leitungswasser fertigen und mechanisch zu einen klumpenfreien Mörtel mischen.

Dosierung

0,5 Liter Remix Fugenfix FX pro 25 kg Sack Remix Fugenmörtel.

Lieferung

In 5 Liter Kannisten.

Lagerung und Haltbarkeit

Kühl, trocken und frostfrei in versiegelter Originalverpackung. Haltbarkeit (M.H.D.): 12 Monate nach Produktionsdatum in ungeöffneter Originalverpackung und frostfrei gelagert.

Sicherheit

Das Sicherheitsdatenblatt kann bei Remix angefordert oder von der Website www.remix.nl heruntergeladen werden.

Allgemein

Bei Durchführung der Arbeiten sind Empfehlungen, Richtlinien, entsprechende Normen, technische Merkblätter sowie allgemein anerkannte Regeln der Baukunst und Technik einzuhalten. Unsere Empfehlungen sind allgemein und beziehen sich auf entsprechende Tests und Praxiserfahrung. Vermeiden Sie starke Klimaschwankungen, da diese häufig das Endergebnis beeinflussen. Jede Baustelle ist einzigartig; dies bedeutet, dass die Praxisbedingungen sehr unterschiedlich sein können. Daher muss vor Anwendung vom Nutzer bzw. von der Nutzerin festgestellt werden, inwiefern das Produkt für den vorgesehenen Anwendungszweck geeignet ist. Der Nutzer/die Nutzerin ist für die Anwendung des Produktes selbst verantwortlich, aus diesem Grunde übernehmen wir keinerlei Haftung. Ziehen Sie immer das Produktdatenblatt in seiner neuesten Fassung hinzu, das Sie von unserer Website herunterladen können.

September 2024