



Remix Leichtestrichmörtel LBM PE Sack 18 kg

Anwendungsbereiche

Remix Leichtestrichmörtel ist ein industriell hergestellter, zementärer und leichter Trockenmörtel gemäß EN 206 und EN 13813 für ‚Estrichmörtel und Estriche‘.

Dieser Leichtestrichmörtel ist besonders geeignet für:

- Herstellung von Beton- und Verbundestrich
- Fertigung von Estrich auf Schwalbenschwanzplatten
- In statisch kritischen Bereichen, z.B. für Sanierung von alten Balkonen, Holzkonstruktionen usw.

Technische Daten

Mörteltyp Estrich	: CT-C30-F5
Mörteltyp Beton	: LC 25/28
Druckfestigkeit	: > 30 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	: > 5 N/mm ²
Rohdichte	: 1700 Kg / m ³
Bindemittel	: Zement
Körnung	: 6 mm
Anmachwasser	: 3,25 l / 18 kg
Ergiebigkeit pro 18 kg	: 12 l erdfechter Mörtel
Min./max. Schichtdicke	: 20 - 80 mm
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +25 °C
Verarbeitungszeit	: ca. 2 Stunden
Bei 5 cm Schichtdicke	: ca. 68 kg / m ²

Untergrund

Den Trägerboden vorher auf mögliche Risse überprüfen. Weniger stabile und lösende Schichten wie zum Beispiel Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste usw. entfernen. Extrem geschlossene und/oder glatte Oberflächen, Zementhaut und nicht tragfähige Schichten entfernen bzw. aufrauen. Den Untergrund mit Remix Universalgrundierung, Remix Schnellgrundierung oder Remix Multipol vorbehandeln.

Verarbeitung

Remix Leichtbetonmörtel mechanisch zu einer homogenen Masse (ohne Klümpchen) verrühren. Den Mörtel auf dem vorbehandelten Untergrund auftragen, verteilen, aufhohen, verdichten und eventuell glätten.

Nachbehandlung

Ein zu schnelles Austrocknen sollte vermieden werden, indem man die Oberfläche mit Wasser benebelt, mit einer Dampfbremssfolie zudeckt oder Curing Compound verwendet.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und vom Boden frei in geschlossener Originalverpackung lagern. Beschädigte oder angebrochene Verpackungen nicht verwenden. Polyäthylen-Säcke sind regenwasserdicht. Polyäthylen ist wiederverwertbar.

Mindestens haltbar bis: Siehe Aufdruck auf Sackseite.

Zusatzinformationen:

Das [Sicherheitsdatenblatt](#) und die [CE-Leistungserklärung](#) (DoP) können bei Remix Droge Mortel angefordert werden oder unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.remix.nl. Siehe auch den entsprechenden QR-Code auf dem Sack.

**= für den Produktionsstandort siehe die ersten drei Ziffern des Aufdrucks auf der Seite des Sacks.*

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Februar 2018

