



Remix Zementmörtel (ohne Kalk) MMZK

Remix Zementmörtel MMZK M10 ist ein hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenmörtel M10 gemäß EN 998-2, zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk insbesondere von schwach saugenden Steinen. Für innen- und außenwände.

Technische Daten

Mörteltyp	: M10 (G)
Max. Körnung	: 4 mm
Verarbeitungszeit	: ca. 2 h.
Bindemittel	: Zement
Verarbeitungstemperatur	: $\geq +5^\circ$ bis $+25^\circ\text{C}$
Anmachwasser	: 3,1 Liter/25kg
Ergiebigkeit	: ca. 15 Liter/25kg

Vorbereitung

Zu trockene oder zu nasse Mauersteine können eine schlechte Haftung zur Folge haben. Zu trockene, stark saugende Mauersteine sollten mindestens 24 Stunden vor der Verarbeitung angefeuchtet werden. Harte Mauersteine sind vor Regen zu schützen und trocken zu vermauern.

Verarbeitung

Remix Zementmörtel MMZK M10 pro 25 kg Sack mit 3,1 Liter sauberem Leitungswasser mischen, bis ein plastischer, homogener Mauermörtel entsteht. Die Mischzeit hängt von der Mischmethode ab. Steine im angefrorenen Zustand nicht verarbeiten.

Nachbehandlung

- Die Mauerarbeit ist von Anfang an vor Einwirkungen von Platzregen oder sonstigen etwaigen Nässebelastungen wie z. B. das Eindringen von Regenwasser in der Hohlmauer zu schützen. Die Regenwasserableitung sollte frühzeitig eingebaut werden. Gegebenenfalls sollten Abdeckprofile und Abdeckmittel verwendet werden.
- Bei Bedarf ist der Mauermörtel durch regelmäßiges Anfeuchten gegen zu schnelles Austrocknen zu schützen (das Wasser vernebeln, damit es absorbiert und der Zement nicht ausgespült wird).
- Schützen Sie die Mauerarbeit vor Frost, bis sie eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken und vom Boden frei gelagert in geschlossener Originalverpackung. Polyäthylensäcke sind regenwasserdicht. Polyäthylen ist wiederverwertbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf dem Sack an der Seite aufgedruckt.

Zusatzinformation

[Sicherheitsdatenblatt](#) und [CE-Leistungserklärung](#) kann bei Remix Droge Mortel angefordert werden oder unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.remix.nl. Siehe auch den entsprechenden QR-Code auf dem Sack. Für den Produktionsstandort siehe die ersten drei Ziffern des Aufdrucks auf der Seite des Sacks.

Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, mit geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Juli 2022

