



## Betonmörtel RB711 - 1000 kg

Remix Beton/Estrich BM C25/30 ist ein hydraulisch erhärtender Trockenbeton gemäß EN 206 und EN13813. Dieser Mörtel ist geeignet zur Herstellung von Beton und Stahlbeton, Verbundestrich, Schwimmenden und Heizestrich.

### Technische Daten

Mörteltyp Beton	C25 / 30
Mörteltyp Estrich	C30 / F5
Verarbeitungszeit Beton	ca. 2 Stunden
Expositonsklassen	XC, XC2, XC3, XC4, XF1
Mindestens Schichtdicke	25 mm
Konsistenzbereich Beton	S3/F3
Konsistenzbereich Estrich	S1/F1
Anmachwasser Beton	92 liter/ 1000kg
Max. Körnung	8 mm
Verarbeitungstemperatur	≥ +5° bis +25°C
Bindemittel Produktionsstandort	Zement

### Allgemein

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, EN Normen, geltende Technische Merkblätter sowie die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik zu berücksichtigen . Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir jedoch keinen Einfluß. Technische Beratungen erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtungen. Aus der Beratung können keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit .

### Vorbereitung

- Vor allem bei der Verlegung von Fußböden, aber auch sonst, ist dafür zu sorgen, dass der Untergrund frei von Staub, Öl, Fett oder sonstigen Verschmutzungen ist, die die Haftung beeinträchtigen können.
- Mit einem Zementbrei eine Schlammschicht anzubringen.
- Bei der Herstellung von Fundamenten ist Plastikfolie zu benutzen, um zu verhindern, dass das Anmachwasser dem Betonmörtel zu schnell entzogen wird.

Marsch 2022

### Verarbeitung

Remix Beton/Estrich in sauberes Leitungswasser einstreuen und mechanisch zu einem knollenfreien Mörtel anmischen.

### Nachbehandlung

- Der frische Beton ist gegen zu schnelles Austrocknen zu schützen, indem er mit einer Plastikfolie abgedeckt, die Betonfläche regelmäßig angefeuchtet oder ein Nachbehandlungsmittel eingesetzt wird.
- Im Falle von zu niedrigen Temperaturen ist der Beton vor Frost zu schützen, bis er eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.

### Zusatzinformationen

Das [Sicherheitsdatenblatt](#) und die [Leistungserklärung](#) (Estrich) kann bei Remix Droge Mortel angefordert werden oder unter folgendem Link heruntergeladen werden: [www.remix.nl](http://www.remix.nl).

