



Remix Droge Mortel B.V.
 Hoofdstraat 41
 9531 AB, BORGER

Tel:
 Fax:
 Email: info@remix.nl
 www: www.remix.nl



Remix Doorstrijkmortel (NEN-EN 998-2:2016)

v102, 2021-12-20

Fabrikant: Remix Droge Mortel B.V.

Type: Remix doorstrijkmortel (UA) uitbloeiingsarm, recept afgestemd op de initiële waterabsorptie van metselsteen.

Type: Remix doorstrijkmortel (UA) voor zeer weinig zuigend metselsteen (IW1).

Type: Remix doorstrijkmortel (UA) voor matig zuigend metselsteen (IW2).

Type: Remix doorstrijkmortel (UA) voor normaal zuigend metselsteen (IW3).

Type: Remix doorstrijkmortel (UA) voor sterk zuigend metselsteen (IW4).

Type:

Beoogd gebruik: Metselwerk binnen (B) en buiten (A) bij voegdikte van 8 tot 12mm (L).

Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.

.....

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 10.

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 15.

Intiële afschuifweerstand (NEN-EN 1015-2) (N/mm²): $\geq 0,15$.

Chloridegehalte (Cl) (NEN-EN 1015-17) (%): $< 0,1$.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Waterdampdoorlatendheid (NEN-EN 1745) (μ): 15/35.

Warmtegeleiding bij 50% materiaal ($\lambda_{10,dry,mat}$) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): $\leq 0,83$.

Warmtegeleiding bij 90% materiaal ($\lambda_{10,dry,mat}$) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): $\leq 0,93$.

.....

Bindmiddel:

Cement:

Aanmaakwater: leidingwater.

.....

Kleur: 050, extra wit.

Kleur: 100, wit.

Kleur: 150, wit/grijs.

Kleur: 200, cementgrijs.

Kleur: 250, donkergrijs.

Kleur: 300, antraciet.

Kleur: 400, zwart.

Kleur: 500, creme.

Kleur: 600, okergeel.

Kleur: 700, terra.

Kleur: 800, rood.

Kleur: 900, bruin.

Kleur:

.....