



Remix Droge Mortel B.V.
 Hoofdstraat 41
 9531 AB, BORGERS

Tel:
 Fax:
 Email: info@remix.nl
 www: www.remix.nl



Remix Dunbedmortel (NEN-EN 998-2:2016)

v102, 2021-12-20

Fabrikant: Remix Droge Mortel B.V.

Type: Remix dunbedmortel (UA) uitbloeiingsarm, recept afgestemd op de initiële waterabsorptie van metselsteen.

Type: Remix dunbedmortel (UA) voor zeer weinig zuigend metselsteen (IW1).

Type: Remix dunbedmortel (UA) voor matig zuigend metselsteen (IW2).

Type: Remix dunbedmortel (UA) voor normaal zuigend metselsteen (IW3).

Type: Remix dunbedmortel (UA) voor sterk zuigend metselsteen (IW1).

Type:

Beoogd gebruik: Metselwerk binnen (B) en buiten (A) met voegdikte van 4 tot 8mm (M)

Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.

.....

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 10.

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 15.

Intiële afschuifweerstand (NEN-EN 1015-2) (N/mm²): ≥0,15.

Chloridegehalte (Cl) (NEN-EN 1015-17) (%): < 0,1.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Waterdampdoorlatendheid (NEN-EN 1745) (μ): 15/35.

Warmtegeleiding bij 50% materiaal (λ10,dry,mat) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): ≤ 0,83.

Warmtegeleiding bij 90% materiaal (λ10,dry,mat) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): ≤0,93.

.....

Bindmiddel:

Cement:

Aanmaakwater: leidingwater.

.....

Kleur: 050, extra wit.

Kleur: 100, wit.

Kleur: 150, wit/grijs.

Kleur: 200, cementgrijs.

Kleur: 250, donkergrijs.

Kleur: 300, antraciet.

Kleur: 400, zwart.

Kleur: 500, creme.

Kleur: 600, okergeel.

Kleur: 700, terra.

Kleur: 800, rood.

Kleur: 900, bruin.

Kleur:

.....