



Remix Droge Mortel B.V.
Hoofdstraat 41
9531 AB, BORGER

Tel:
Fax:
Email: info@remix.nl
www: www.remix.nl



Remix Voegmortel (NEN-EN 998-2:2016)

v101, 2021-12-20

Fabrikant: Remix Droge Mortel BV.

Type: Remix voegmortel (UA) uitbloeiingsarm.

Type: Sakrete voegmortel (UA) uitbloeiingsarm.

Type: Remix voegmortel (UA) met toevoeging Remix voegfix aan het aanmaakwater.

Type: Sakrete voegmortel (UA) met toevoeging Sakrete voegfix FX aan het aanmaakwater.

Type:

Beoogd gebruik: Metselwerk, binnen (B) en buiten (A) bij voegdikte van 8 tot 12mm (LV).

.....

Morteldruksterkte (NEN-EN 1015-11) (klasse): M 15.

Chloridegehalte (Cl) (NEN-EN 1015-17) (%): <0,1.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1) (klasse): A1.

Waterdampdoorlatendheid (NEN-EN 1745) (μ): 15/35.

Warmtegeleiding bij 50% materiaal ($\lambda_{10,dry,mat}$) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): $\leq 1,11$.

Warmtegeleiding bij 90% materiaal ($\lambda_{10,dry,mat}$) (NEN-EN 1745) (W/(m·K)): $\leq 1,21$.

.....

Cement: CEM1

Aanmaakwater: leidingwater

.....

Kleur: 050, extra wit.

Kleur: 100, wit.

Kleur: 150, wit/grijs.

Kleur: 200, cementgrijs.

Kleur: 250, donkergrijs.

Kleur: 300, antraciet.

Kleur: 400, zwart.

Kleur: 500, creme.

Kleur: 600, okergeel.

Kleur: 700, terra.

Kleur: 800, rood.

Kleur: 900, bruin.

Kleur:

Toevoeging voegfix bij: steenstrips, voegrenovatie, gehydrofobeerde stenen, sterk zuigende stenen, kademuren, in kustgebied, in aardbevingsgebied.