



Remix Blokkenlijm voor Kalkzandsteen, Cellenbeton en Keramische (snelbouw) blokken

Toepassing

Remix Blokkenlijm is een kant en klare droge mortel op basis van witte portland cement conform NEN-EN 998-2 en BRL 1905. Deze blokkenlijm is geschikt als kalkzandsteenlijm en cellenbetonlijm voor binnen en buiten. Deze mortel is tevens geschikt voor het verlijmen van keramische (snelbouw) blokken als bijvoorbeeld Porotherm Poriso en voor het uitvullen, egaliseren en dunpleisteren van vlakke, gelijkde binnenwanden tot maximaal 5 mm laagdikte.

Remix Blokkenlijm is leverbaar als seizoen gebonden mortel en is ook als zodanig te bestellen

- Zomerrecept*: verwerking bij hogere temperaturen (+5°C tot +25°C).
- Winterrecept*: verwerking bij lage temperaturen (-3°C tot +15°C).

* Zie opdruk bovenkant zak en voor verwerking het productinformatieblad.

Technische gegevens

Kwaliteit	M15 (T)
Voegtype	XS
Bindmiddel	cement
Kleur	wit
Maximale korrel	1 mm
Aanmaakwater	5,7 l/25 kg 2,3 l/10 kg
Volumieke massa	ca. 1750 kg/m ³
Rijpingstijd	ca. 3 minuten
Verwerkingstemperatuur zomer recept	+5°C tot +25°C
Verwerkingstemperatuur winter recept	-3°C tot + 25°C
Verwerkingstijd zomerrecept	ca. 4 uur
Verwerkingstijd winterrecept	ca. 2 uur

Felle zon, droge wind en hoge temperatuur kunnen deze tijden verkorten.

Eigenschappen

- voor binnen en buiten
- hoge kleefkracht en hechtsterkte
- hydraulisch afbindend
- weer- en vorstbestendig
- onbrandbaar
- prima verwerkbaar

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zak, of etiket op deksel emmer.

Vorbereiding

Zeer droge kalkzandsteen of cellenbeton voorbevochtigen. Hiervoor de producten 1 dag voor verwerking met leidingwater nat maken. Producten winddroog verwerken.

Verwerking

Remix Blokkenlijm per zak van 25 kg in een schone kuip met ca. 5,7 liter schoon leidingwater mengen tot een homogene kluitvrije massa. Bijvoorkeur mechanisch mengen met behulp van bijvoorbeeld een kuipmenger of boormachine met roerspindel. Mengtijd ca. 4 min en afhankelijk van mengwijze. Hierna de Blokkenlijm 3 minuten laten rijpen en nogmaals kort mengen. De verse specie op de voorbereide ondergrond aanbrengen met een troffel en afstrijken met een lijmkam.

Aanvulling voor winterlijmmortel:

- Bij vriezend weer de lijmmortel met warm water aanmaken in hoeveelheden die binnen 2 uur kunnen worden verwerkt.
- Producten met ijsafzetting niet verwerken. Aan deze producten vindt geen aanhechting plaats.
- Bij vorst de lijmmortel kort voor het stellen van de stenen, blokken of elementen aanbrengen.
- Niet beneden de -3°C verwerken; bevroren mortel niet verwerken.
- Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
- Neem voldoende maatregelen om het lijmwerk tegen vorst te beschermen tot voldoende sterkte is bereikt.

Nabehandeling

De vers verwerkte mortel beschermen tegen snelle uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en vorst.

Verbruik

Afhankelijk van toepassingsgebied: ca. 1,4 kg droge mortel per m² en mm laagdikte.

Leveringsvormen

In emmers van 10 kg en regendichte PE zakken van 25 kg

Overige Informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705-jj-BBK. De blokkenlijm wordt geleverd met KOMO Kwaliteitsverklaring 705-jj-M. Het [veiligheidsblad](#) en de [CE prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.



Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande bladen.

Februari 2019

