



Remix Brickfix



Toepassingsgebied

Remix Brickfix is een polymeer gemodificeerde metselmortel die speciaal is ontwikkeld voor het droog vermet-selen en "kimmen" van sterk zuigende metselstenen, kalkzandsteen en is tevens geschikt voor glasbouwstenen. Tevens is Remix Brickfix geschikt voor het metselen volgens de doorstrijktechniek. Hierbij is metselmortel en voeg één monolithisch geheel waardoor schade aan voegwerk per definitie niet voorkomt. Let op!!! Bij sterk bezande stenen zal Brickfix (net als andere mortels) geen extra verbetering geven ten aanzien van hechting tussen mortel en steen. De mortel zal namelijk grotendeels hechten aan de losliggende bezanding.

Technische gegevens

Morteltype	A	(Cement gebonden)
Mortelkwaliteit:		
Zakgoed	M5	
Bulk	M5-M15 volgens het Remix Mortel-Op-Maat systeem	
Grootste korrel	2 mm	
Voegdikte metselen	Lv ≥ 8mm en ≤ 12 mm	
Aanmaakwater	ca. 3,1 liter/25 kg / 12,5 % m/m	
Uitlevering	ca. 575 ltr / 1000 kg	
Verwerkingstijd	2 uur	
Verwerkingstemperatuur	≥ + 5° tot + 25°C	
Volumieke massa	≥ 1850 kg / m ³	(NEN 5959)

Verbruiksindicatie

Benaming	stenen / m ² bij Volle stenen		
	6 mm voeg	per 1000 kg	per 1000 kg
Waalformaat	85	1200	1000
Amstelformaat	55	1050	900

Leveringsvormen

Polyetheen zakken 25 kg, bigbags 1000 kg en silo's

Verwerking

- Sterk en matig zuigende kunnen droog worden verwerkt.
- Te natte stenen geven een lagere hechtsterkte.
- Stoot en lintvoegen vol metselen.
- Sterk bezande stenen ontdoen van de loszittende bezanding.
- Voorkom ten alle tijde vochttransport (hemelwater) in vers metselwerk.
- Neem beschermende maatregelen bij temperaturen lager dan 0°C.
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Nabehandelen

Bescherm het metselwerk tegen extreme uitdroging, regenwater (i.v.m. witte uitslag) en bevroering. Indien er naderhand wordt nagevoegd, dient het metselwerk minimaal 2 weken te zijn uitgehard.

Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Tip

Morteltype Remix Brickfix kan (in bulk) tevens in "anti-smet" uitvoering worden geleverd. Dit houdt in dat de mortel bij benadering in de kleur (wit, antraciet, enz) van de steen wordt geleverd, waardoor eventuele specievervuiling op de steen minder opvalt. Vooral als de gevel op kleur wordt nagevoegd kan dit grote voordelen hebben.

Overige Informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan. De Brickfix wordt geleverd met KOMO Kwaliteitsverklaring 705/715*-jj-M. Het [veiligheidsblad](#) en de [CE-prestatieverklaring](#) zijn te downloaden van de website of op te vragen bij Remix.

*= voor productielocatie, zie de eerste drie cijfers van de opdruk op de zak.

Opslagcondities en houdbaarheid

Vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Polyetheenzakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar.

Silo

Zie richtlijnen voor plaatsing en gebruik van de droge mortel silo.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande bladen.

Februari 2016

