



DOORSTRIJKMORTEL UA



**UITBLOEIINGSARM®
(UA)**

Toepassingsgebied

REMIX Doorstrijkmortel UA is een fabrieksmatig geproduceerde mortel conform NEN-EN 998-2. Deze mortel is speciaal ontwikkeld voor het metselen volgens de doorstrijk techniek, waarbij de mortel wordt doorgestreken tot voeg. Metsel en voegwerk vormen hierdoor een monolithisch geheel. De nieuwe generatie Remix UA (uitbloeiingsarme) mortel is voorzien van een pakket "uitbloeiingsarmers" waardoor vrije kalkuitbloei tot ca. 90% wordt gereduceerd.

Tip

Remix doorstrijkmortel is tevens geschikt voor kleinschalig stucwerk.

Technische gegevens

Morteltype	CT (cement gebonden)
Druksterkte (afhankelijk van type mortel)	≥ 5-15 N/mm ²
Maximale korrel	2-6 mm (Afh. van type) (NEN-EN 1015-1)
Aanmaakwater Bulk	ca. 12,5 % m/m
Aanmaakwater Zakgoed	ca. 29 kg 3,1 ltr/25 kg
Uitlevering Bulk	ca. 575 ltr / 1000 kg
Uitlevering Zakgoed	ca. 14,5 ltr/25 kg
Verwerkingstijd	2 uur
Verwerkingstemperatuur	≥ + 5° tot + 25°C
Volumieke massa	≥ 1850 kg / m ³ (NEN 5959)

Verbruiksindicatie

Benaming	Stenen/m ² bij Volle stenen	Geperfd stenen
	12 mm voeg per 1000 kg	Per 1000 kg
Waalformaat	73	1200 1000

Conditionering stenen

- Normaal- en sterk zuigende stenen winddroog verwerken (in de kern vochtig en aan de buitenzijde droog).
- Matig- en niet zuigende stenen droog verwerken (steenpakketten ventileren).
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Verwerking

- Remix Doorstrijkmortel met ca. 12,5% (m/m) schoon leidingwater bijvoorkeur mechanisch mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze, bijvoorkeur mechanisch mengen.
- Stoot- en lintvoegen vol en zat metselen.
- De doorstrijkmortel pas doorstrijken, als deze enigszins is aangetrokken (te vroeg doorstrijken geeft een lichte fletse kleur).
- Voorkom te allen tijde vochttransport (hemelwater) in vers metselwerk.

Nabehandeling

- Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting, zoals bijvoorbeeld inwatering in de spouw.
- Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik, waar nodig, afdekprofielen en andere afdekmiddelen.
- Bescherm het metselwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Opmerkingen

- Aan kant-en-klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Kleuren en codering

Remix doorstrijkmortel is leverbaar in 12 standaardkleuren en daarnaast in iedere gewenste kleur.



Kleuren en codering

Extra wit	050	Zwart	400
Wit	100	Crème	500
Wit/grijs	150	Okergeel	600
Cementgrijs	200	Terra	700
Donkergrijs	250	Rood	800
Antraciet	300	Bruin	900

Silo

Zie [richtlijnen siloplaatsing](#)

Zakgoed / Big bag's

Droog en vrij van de grond opslaan in afgesloten originele verpakking.



Overige informatie

Remix doorstrijkmortel wordt geleverd met KOMO productcertificaat 705/715*-jj-m en met Dubokeur. Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. De [CE-prestatieverklaring](#) en [het veiligheidsblad](#) zijn te downloaden van de website www.remix.nl of op te vragen bij Remix.

* = voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

September 2016

