



Dunbedmortel

Remix Dunbedmortel is een fabrieksmatig vervaardigde hoogwaardige metselmortel, conform NEN-EN 998-2 en BRL1905, die speciaal is ontwikkeld voor het metselen met geringe (lint)voegdiktes. Afhankelijk van de steenkeuze kan met de traditionele metselmethode metselwerk worden gerealiseerd met een voegdikte van 5 tot 8 mm. Door met een dunne voeg terugliggend te metselen wordt de voeg, mede door schaduwwerking, esthetisch ondergeschikt gemaakt aan de metselsteen. Het aanzicht van de gevel wordt minimaal door de voeg beïnvloed. Het resultaat is een fraaie gevel met een bijna volledig keramisch karakter. Remix Dunbedmortel is geschikt voor al het metselwerk in weer en wind en voor dragend werk binnen en buiten.

Uitbloeingsarm

Remix Dunbedmortel is een uitbloeingsarme mortel. Dit betekent dat de mortel is voorzien van een pakket "uitbloeiblokkers" waardoor vrije kalkuitbloeit tot ca. 90% wordt gereduceerd.

**UITBLOEIINGSARM®
(UA)**

Technische gegevens

Morteltype	CT (cement gebonden)
Morteltoepassingstype	A en B
Dunne metselvoegen	Voegtype M $\geq 4\text{mm}$ en $\leq 8\text{mm}$
Druksterkte M10	$\geq 10\text{ N/mm}^2$
Druksterkte M15	$\geq 15\text{ N/mm}^2$
Aanmaakwater	Ca. 12,5 % m/m
Uitlevering	Ca. 575 ltr / 1000 kg
Verwerkingstijd	2 uur
Verwerkingstemperatuur	$\geq +5^\circ$ tot $+25^\circ\text{C}$
Volumieke massa	$\geq 1850\text{ kg/m}^3$

Verbruiksindicatie

Benaming	Stenen/m ² bij 6 mm per voeg	Volle stenen per kg/m ²	Geperf. stenen per kg/m ²
Waalformaat	85	Ca. 20-25	Ca. 40
Amstelformaat	58	Ca. 15-20	Ca. 35

Conditionering stenen

- Normaal- en sterk zuigende stenen winddroog verwerken (in de kern vochtig en aan de buitenzijde droog).
- Matig- en niet zuigende stenen droog verwerken (steenpaketten ventileren).
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

Verwerking

- Remix Dunbedmortel met ca. 12,5% (m/m) schoon leidingwater (bij voorkeur mechanisch) mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat.
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze, bij voorkeur mechanisch mengen.
- Breng met behulp van een troffel een mortelbed aan op de achterzijde van de steen (stem de hoeveelheid mortel af op de dikte van de voeg).
- Zet de kop aan op de achterzijde van de steen (voor een dichte stootvoeg) en vlij deze op een dusdanige wijze in het mortelbed dat de specie naar de zichtzijde van de steen wordt gedruwd en ca. 1 cm van de zichtzijde komt te liggen.
- Wacht met het verwijderen van overtollige specie totdat de mortel voldoende is aangetrokken (er vormt zich een vlies op de specie).
- Bij het "vol en zat" metselen kan men (afhankelijk van de weersomstandigheden en de vrijwillig wateropname van de steen) doorstrijken of uitkrabben als de mortel enigszins is aangetrokken.

Nabehandeling

- Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere vormen van vochtbelasting, zoals bijvoorbeeld inwatering in de spouw.
- Breng hemelwaterafvoer vroegtijdig aan en gebruik, waar nodig, afdekprofielen en andere afdekmiddelen.
- Bescherm het metselwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

Opmerkingen

- Aan kant-en-klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.



Kleuren en codering

Remix dunbedmortel is leverbaar in 12 standaardkleuren en daarnaast voor grotere projecten in iedere gewenste kleur:



Kleuren en codering

Extra wit	050	Zwart	400
Wit	100	Crème	500
Wit/grijs	150	Okergeel	600
Cementgrijs	200	Terra	700
Donkergrijs	250	Rood	800
Antraciet	300	Bruin	900

Siloplaatsing

Zie [richtlijnen siloplaatsing](#).

Opslag en houdbaarheid

Circa 12 maanden na productiedatum houdbaar.

Overige informatie

Remix dunbedmortel wordt geleverd met KOMO productcertificaat 705/715*-jj-m en met Dubokeur. Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. De [CE-prestatieverklaring](#) en [het veiligheidsblad](#) zijn te downloaden van de website www.remix.nl of op te vragen bij Remix Droge Mortel BV.

* = voor productielocatie, zie de eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

November 2019

DUBOKEUR®

