



## Remix Kimmortel M25



Remix Kimmortel M25 is een fabrieksmatig geproduceerde mortel conform NEN-EN 998-2 "mortels voor metselwerk". Deze gemodificeerde kimmortel heeft een hoge druksterkte en is speciaal ontwikkeld voor het stellen van kimblokken als uitvlaklaag voor kalkzandsteen lijmblokken of elementen. Stenen kunnen daarbij droog verwerkt worden. In het bijzonder geschikt voor dragende wanden met een hoge belasting, zoals bijvoorbeeld hoogbouwelementen CS36 en CS44.

### Technische gegevens

Mortelkwaliteit	M25
Bindmiddel	Cement
Maximale korrel	6 mm
Druksterkte	≥ 25 N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)
Aanmaakwater	ca. 2,8 ltr/25 kg
Verwerkingstijd	2 uur
Verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 25°C

### Producteigenschappen

- Hoge stabiliteit, hoge begin- en eindsterkte en gegarandeerde hechting;
- Geschikt voor verwerking van droge kalkzandsteen;
- Voorzien van speciale steunkorrel voor meer stabiliteit van de verse specie;
- Weer- en vorstbestendig.

### Verwerking

- Remix Kimmortel met schoon leidingwater mengen tot een homogeen klontvrije specie ontstaat.
- Vuile of beïnzelde stenen mogen niet worden verwerkt.
- Zeer droge kalkzandsteen voorbevochtigen en winddroog verwerken. Winddroog betekent dat de kern vochtig is en de buitenkant droog.
- De kimlaag zuiver vlak en waterpas stellen in een mortellaag van 15 tot 30 mm dik.

### Beschermende maatregelen

Bescherm het metselwerk van begin af aan tegen hemelwater of andere mogelijkheden van vochtbelasting. Bescherm de metselspecie, indien nodig, tegen te snel uitdrogen en tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt.

### Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.

- Kuip, gereedschap ed. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

### Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705-jj-BBK. Remix Kimmortel wordt geleverd met KOMO Kwaliteitsverklaring 705/715-M-jj. Het veiligheidsinformatieblad en de CE prestatieverklaring (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van [www.remix.nl](http://www.remix.nl).

### Opslag en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond opslaan in afgesloten originele verpakking. Deze verpakking is minimaal voor de helft vervaardigd uit PE recyclelaar (gerecycled materiaal). Polyethyleen zakken zijn regenwaterdicht. Polyethyleen is recyclebaar. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): Zie opdruk zijkant zak.

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Mei 2023

