



## Remix Metsel- en kimmortel M10

Remix Metsel- en kimmortel M10 is een fabrieksmatig geproduceerde mortel conform NEN-EN 998-2 "mortels voor metselwerk". De mortel is speciaal ontwikkeld voor het metselen en kimmen van kalkzandsteen wanden met een druksterkteklasse van CS12 en/of CS20, cellenbeton en keramische snelbouwblokken. Tevens geschikt voor het metselen en kimmen van gevelstenen.

### Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Mortelkwaliteit            | M10  |
| Bindmiddel                 | Cement   |
| Maximale korrel            | 4 mm   |
| Druksterkte                | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (EN 1015-11)                      |
| Hechtsterkte (na 28 dagen) | $0,2 \text{ N/mm}^2$ (EN 998-2)                            |
| Aanmaakwater               | Metselen ca. 3,3 ltr/25 kg<br>Kimmen ca. 2,4-2,8 ltr/25 kg |
| Uitlevering                | ca. 14,25 ltr/25 kg  |
| Verwerkingstijd            | $\geq 2$ uur   |
| Verwerkingstemperatuur     | + 5 °C tot + 25°C  |

### Producteigenschappen

- Arbeidsbesparend met een gegarandeerde hechting;
- Soepele, goed verwerkbaar metselspecie met een uitstekende hechting en sterkte;
- Geschikt voor de verwerking van droge en vochtige kalkzandsteen;
- Uitgeharde mortel is weer- en vorstbestendig;

### Verwerking

- Remix Metsel- en kimmortel met schoon leidingwater mengen tot een plastische homogene metselspecie ontstaat;
- Mengtijd is afhankelijk van mengwijze;
- Remix Metsel- en kimmortel is zeer geschikt voor verwerking van kalkzandsteen zonder voorbevochtiging!;
- Verwerkingstemperatuur van + 5° tot + 25°C;
- Stenen met ijsafzetting niet verwerken.

### Nabehandeling

Bescherm het metsel- en kimwerk tegen uitdroging, regenwater en bevriezing.

### Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap ed. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

### Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705-jj-BBK. Metsel- en kimmortel wordt geleverd met KOMO Kwaliteitsverklaring 705-M-jj. Het veiligheidsinformatieblad en de CE prestatieverklaring (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van [www.remix.nl](http://www.remix.nl).

### Levering

Metsel- en kimmortel is leverbaar in 25 kg zakken, bigbags van 1000 kg en in silo's.

### Opslag en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. De houdbaarheid na productie-datum is 24 maanden.

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Juli 2023

