



Snelbetonmortel SBM



Remix Snelbetonmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis. Deze snelbetonmortel betreft de snelste betonmortel in ons assortiment, met een razendsnelle uitharding binnen 5 minuten. Mengen is hierbij niet nodig. Deze mortel is met name geschikt voor toepassingen waar een snelle uitharding gewenst is, zoals bij het plaatsen van palen, pergola's, speeltoestellen, hekken, masten, verkeersborden e.d.

Technische gegevens

Bindmiddel	: Cement
Maximale korrel	: 8 mm
Verwerkingstemperatuur	: > + 5° tot + 25°C
Aanmaakwater	: ca. 3,2* l/25kg
Verwerkingstijd	: ca. 5 minuten, afhankelijk van omgevingstemperatuur

* *Let op!* Bij een hoge grondwaterstand of een verzadigde ondergrond, de hoeveelheid aanmaakwater aanpassen. Teveel aanmaakwater vertraagt de uitharding.


Eigenschappen

- Zeer snelle verharding.
- Voor zowel binnen- als buitenwerk.
- Mengen niet nodig.
- Weer- en vorstbestendig.
- Niet geschikt voor constructieve toepassingen.

Verbruik

25 kg droge mortel geeft ca. 13 liter natte specie.

Verwerking



1. Graaf een gat in de gewenste afmetingen en giet de juiste hoeveelheid aanmaakwater in het gat.


Let op: Bij een hoge grondwaterstand of een verzadigde ondergrond, minder aanmaakwater gebruiken.




2. Zet de paal in het midden van het gat en vul het gat gelijkmatig met Snelbetonmortel. Til de paal direct na het vullen op zodat de specie ook onder de paal komt. Meng het kort door met een schep te porren in de specie.



3. Eventuele nog aanwezige droge mortel besproeien met water en het oppervlak aankloppen om ingesloten lucht te verwijderen.



4. Stel de paal in de gewenste positie en controleer dit na enkele minuten, afhankelijk v/d omstandigheden. Corrigeer de positie, indien nodig. De paal hoeft hierna niet langer ondersteund te worden. Het oppervlak kan onmiddellijk glad worden afgewerkt.



5. De snelbeton is hard en de paal staat muurvast.

Bij toepassing in sterk waterdoorlatende grond wordt aanbevolen om het gat eerst voor de helft met Snelbeton te vullen en daarna het water toe te voegen. Even licht mengen met een schep is dan voldoende.

Opslag en houdbaarheid

Vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Polyetheenzakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.

Overige informatie

Voor toepassing als vormgegeven bouwstof 705/715*-xx-BBK. Het [veiligheidsinformatieblad](#) is te downloaden van de website of op te vragen bij Remix.

*= Voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Chromaatarm volgens TGRS 613



Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande blad

Juni 2023

