



Remix Stabilisatiemortel



Remix Stabilisatiemortel is een fabrieksmatig vervaardigde kant-en-klare droge mortel op tracementbasis. Deze mortel is geschikt voor het stabiliseren/verstevigen van het zandbed onder bestratingen van terrassen, paden, opritten etc. Door toepassing van tracement is er minder kans op vlekvorming op natuursteen tegels. Daarnaast is de Remix Stabilisatiemortel ook geschikt als bindmiddel voor het maken van drainagemortel.

Producteigenschappen

- voor extra stevigheid onder bestratingen
- eenvoudig te verwerken
- minder kans op vlekvorming
- voor binnen en buiten
- vorstbestendig

Verbruik

5 kg Stabilisatiemortel per m² en 5-10 cm diep vermengd.

Voorbehandeling

Zorg voor een voldoende draagkrachtige ondergrond. Zorg voor vochtig ophoogzand, door het zand voor het mengen te nevelen. Egaliseer en verdicht globaal het ophoogzand.

Verwerking

Strooi ca. 5 kg Remix Stabilisatiemortel per m² uit, over het ophoogzand. Hark de Stabilisatiemortel door de bovenste 5-10 cm van het ophoogzand en egaliseer de toplaag. Tril het zandbed goed aan. Vervolgens kan de bestrating worden gelegd en afgetrild.

Voor het maken van drainagemortel kan Stabilisatiemortel in een verhouding van 1:5 worden gemengd met hiervoor geschikt split (2 tot 6 mm).

Nabehandeling

Verwijder na het bestraten droog vuil voorzichtig met een zachte borstel. De overtollige Stabilisatiemortel uit de voegen verwijderen. Zorg voor een minimale voegdiepte van 3 cm. Bevochtig hierna de tegels licht door met schoon water te nevelen. De bestrating gedurende ca. 4 dagen slechts voorzichtig belopen. Na ca. 3 weken is de mortel voldoende uitgehard en kan worden belast en ingevoegd.

Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap ed. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715-BBK-jj. Het veiligheidsinformatieblad is op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.

Opslag en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond opslaan in afgesloten originele verpakking. Deze verpakking is minimaal voor de helft vervaardigd uit PE recycleaat (gerecycled materiaal). Polyethyleen zakken zijn regenwaterdicht. Polyethyleen is recyclebaar. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): Zie opdruk zijkant zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkborden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

December 2023

