



Stenenlijm

Toepassingsgebied

Remix Stenenlijm is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform NEN EN 998-2. Remix Stenenlijm is speciaal ontwikkeld voor het gemakkelijk en snel verlijmen van vrijwel alle steensoorten zoals baksteen en betonsteen ten behoeve van tuinmuren, stapelmuren, trappen, boderranden, bloembakken, tuinornamenten ed. Deze mortel is geschikt voor zowel binnen- als buitentoeepassingen en kan worden verwerkt in laagdikten van minimaal 2 mm tot maximaal 6 mm (afhankelijk van de steensoort). Door het thixotrope karakter van Stenenlijm is het tijdens het aanbrengen extra vloeibaar en daardoor gemakkelijk te verwerken. Na het aanbrengen stijft Stenenlijm snel op, zodat het niet uit de voegen loopt bij belasting door een volgende laag. Door terugliggend te verlijmen, in combinatie met een dunne voeg, valt de voeg door schaduwwerking optisch vrijwel geheel weg en wordt de nuanciering, kleur en structuur van de steen versterkt.

Technische gegevens

Mortelkwaliteit	M15 volgens EN 998-2
Laagdikte	2 tot 6 mm
Maximale korrel	1 mm
Aanmaakwater	2,25 liter/15 kg
Verwerkingstemperatuur	> + 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	ca. 2 uur

Eigenschappen

- Soepele, goed verwerkbare specie met hoge kleefkracht.
- Voor binnen en buiten.
- Hydraulisch afbindend.
- Thixotroop, hoge standvastheid.
- Weer- en vorstbestendig.
- Chromaatarm volgens TGRS 613.

Verbruik

Afhankelijk van steen, laagdikte en metselverband ca. 5 kg/m².

Voorbehandeling

De stenen dienen winddroog en vorstvrij te worden verwerkt. Bij steenpakketten die in folie zijn aangeleverd de folie aan de zijanten lossnijden, zodat het pakket kan ventileren en er geen condensvorming onder de folie kan plaatsvinden.

Verwerking

De inhoud met ca. 2,25 liter/15 kg droge mortel met schoon aanmaakwater in een schone kuip homogeen en kluitvrij aanmaken. De mortel dun met een troffel midden op de steen aanbrengen en eventueel afstrijken met een lijmkam. Naar keuze ook mortel op de kopse kant van de steen aanbrengen voor een dichte stootvoeg.

Nabehandeling

De vers verwerkte mortel beschermen tegen snelle uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en vorst.

Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.
- Zorg voor een vorstvrije fundering.

Opslagcondities

Droog en koel opslaan. Aangebroken emmers weer goed afsluiten.

Houdbaarheid: ca. 18 maanden na productiedatum.

Voor tenminste houdbaarheid (t.h.t.) zie etiket op deksel.

Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan. Het [veiligheidsblad](#) en de [CE-prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande bladen.

Juni 2015

