



## Remix Voegfix FX

Remix Voegfix FX is een vloeibaar additief op kunstharbasis, dat speciaal is ontwikkeld voor toevoeging aan het aanmaakwater voor de Remix uitbloeiingsarme (UA) voegmortels. Remix Voegfix FX versterkt de eigenschappen van de hierop voorbereide Remix UA voegmortels op het gebied van hechting, druksterkte, elasticiteit, duurzaamheid en het watervasthoudend vermogen. Dit 2-componentensysteem is hierdoor geschikt voor het voegen van o.a.: steenstrips, sterk zuigende stenen, gesiliconiseerde stenen, kademuren, voegwerk in kustgebieden en voegrenovatie/repairatie. Door de elasticiteitsverhoging is Voegfix FX® bij uitstek geschikt voor voegrepairatie (en nieuwbouw) in aardbevingsgebieden.

### Technische gegevens

Basis	gemodificeerde kunstharbasisdispensie
Consistentie	vloeibaar
Kleur	wit (na oplossing in water; transparent)
Soortelijk gewicht	1,1 g/ml (dichtheid)
Vastestof gehalte	ca. 40%
Verwerkingstemperatuur	$\geq +5^\circ$ tot $+25^\circ\text{C}$
Vorstbestendigheid	tot $-5^\circ\text{C}$
Giscode	D1 (oplosmiddelvrije dispersieverlijmingsmaterialen)

### Eigenschappen

- Verbeterde hechting en voeghardheid;
- Bevordert de elasticiteit en verhoogt de elasticiteitsmodulus ;
- Bevordert de verwerkbaarheid van de voegspecie;
- Vermindert risico van scheurvorming;
- Vermindert de kans op verbranding van de voeg;
- Verhoogt de bestandheid tegen chloriden en maakt de voegmortel geschikt voor toepassingsklasse MX4 (CUR 61), blootstelling aan met zout verzadigde lucht, zeewater of dooizouten;
- Voldoet aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen.

### Mengverhouding

Voor gebruik Remix Voegfix FX goed schudden. 1 (volume) deel Voegfix FX mengen met 3 (volume) delen schoon leidingwater. Let op! Onder- en overdosering beïnvloedt de kwaliteit negatief.

### Aanmaken voegmortel

Per zak van 25 kg Remix UA Voegmortel een mengsel van 0,5 liter Voegfix FX en 1,5 liter schoon leidingwater toevoegen en mechanisch mengen totdat een homogene kluitvrije voegspecie is verkregen.

### Dosering

0,5 liter Remix Voegfix FX per zak van 25 kg Remix Voegmortel.

### Levering

In cans van 5 liter.

### Opslagcondities en houdbaarheid

Koel, droog en vorstvrij in afgesloten originele verpakking. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): 12 maanden na productiedatum in onaangebroken originele verpakking en vorstvrij opgeslagen.

### Veiligheidsblad

Het veiligheidsinformatieblad is op te vragen bij Remix of te downloaden van de website [www.remix.nl](http://www.remix.nl).

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkborden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

September 2024