



Green Collection Zandcementmortel

Remix Green Collection Zandcementmortel is dé milieubewuste fabrieksmatig vervaardigde zandcementmortel op cementbasis, conform EN 13813. Deze mortel is geschikt voor het smeren van cementdekvloeren (i.c.m. vloerverwarming). Remix Green Collection Zandcementmortel onderscheidt zich door een maximale CO2 reductie en zorgvuldige toepassing van bindmiddelen, hulpstoffen, grondstoffen en gerecycled materiaal.

Remix Green Horizon

Bij het Remix Green Horizon concept worden alle onderdelen van de Remix organisatie, productie en logistiek voortdurend getoetst op CO2, energie, bindmiddelen en grondstoffen bewustzijn. Dit resulteert o.a. in een unieke innovatieve lijn Remix Green Collection milieubewuste mortels. Volgens de laatste stand der morteltechnologie en milieuontwikkelingen wordt continu gekeken met welke bindmiddelen, hulpstoffen, grondstoffen en gerecycled materiaal de Green Collection mortels op een zo milieubewust mogelijke wijze kunnen worden geproduceerd.

Technische gegevens

Mortelkwaliteit	C16/F3
Bindmiddel	Samengestelde cement
Laagdikte	3-5 cm
Maximale korrel	4 mm
Aanmaakwater	2 - 2,2 ltr/25 kg
Uitlevering	ca. 12,5 l/25 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	ca. 2 uur

Verbruik

Laagdikte	Verbruik / m2
30 mm	60 kg
50 mm	100 kg

Ondergrond

- De draagvloer vooraf controleren de aanwezigheid van scheuren.
- Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
- Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuiden niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
- De ondergrond voorbehandelen met Remix Universeel grondering of Remix Snelgrondering.

Verwerking

- Remix Zandcementmortel met schoon leidingwater mengen tot een aardvochtige, homogene en kluitvrije specie ontstaat.

- De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bijvoorkeur een dwangmenger, betonmolen of boormachine met roerspindel.
- Specie op de (voorbehandelde) ondergrond aanbrengen, verdelen, op hoogte brengen, egaliseren, verdichten en eventueel dichtschuren.

Nabehandeling

Voorkom te snelle uittreding van vocht door het vloeroppervlak vochtig te houden met water (nevelen), af te dekken met een dampremmende folie of gebruik te maken van een curing-compound. De cementdekvloer minstens drie dagen niet betreden. De droogtijd is circa 1 cm/week, afhankelijk van de temperatuur, laagdikte en overige droogcondities. Bescherm het oppervlak tegen bevroering. Tip voor een optimaal resultaat: Pap de cementdekvloer af met een mengsel van cement en Remix Multipol.

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.

Overige informatie

Remix Green Collection Zandcementmortel wordt geleverd met KOMO kwaliteitsverklaring 705/715*-jj-m. Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. Het [veiligheidsblad](#) en de [CE-prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.

* = voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze

Remix productinformatieblad



producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit productinformatieblad vervallen voorgaande bladen.

Maart 2022

