



Zandcementmortel Snel ZCS

Remix Zandcementmortel Snel is met C30/F5 supersterk en ideaal voor cementdekvloeren die snel afgewerkt moeten worden. Na 4 uur kan zelfs al worden getegeld en na 48 uur is de vloer al af te werken met laminaat, parket, tapijt enz. Zandcementmortel Snel is ook geschikt is voor permanent natte ruimtes en daardoor bij uitstek geschikt voor badkamers en douches ed. Remix Zandcementmortel Snel is, zonder toevoeging, ook geschikt voor cementdekvloeren met vloerverwarming. Remix Zandcementmortel Snel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform NEN-EN 13813 voor 'dekvloermortel en dekvloeren'.

Producteigenschappen

- Super sterk;
- Laagdikte van 3 tot 8 cm;
- Zwevende cementdekvloer vanaf minimaal 5 cm;
- Voor renovatie en klussen met hoge tijdsdruk;
- Geschikt voor permanent natte ruimtes;
- Geschikt voor cementdekvloeren met vloerverwarming;
- Ook onder afschot aan te leggen.

Technische gegevens

Mortelkwaliteit	CT-C30-F5
Bindmiddel	cement
Maximale korrel	6 mm
Aanmaakwater	2,3 tot 2,5 ltr/25 kg
Uitlevering	ca. 12,5 ltr/25 kg
Verwerkingstemperatuur	+ 5° tot + 25°C
Verwerkingstijd	ca. 45 tot 60 min (bij 20 °C)

Eigenschappen (bij ± 20°C - 65% Rv.)

- Verwerkbaarheid: aardvochtig.
- Beloopbaar na ca. 3 uur.
- Tegelen na ca.4 uur.
- Bekleding na ca. 48 uur met tapijt, laminaat e.d.
- Nabehandelen niet nodig.
- Chemische binding van aanmaakwater.
- Voor binnen en buiten.
- Weer- en vorstbestendig.

Verbruik

Laagdikte	Verbruik / m ²
30 mm	60 kg
50 mm	100 kg

Ondergrond

- De draagvloer vooraf controleren op de aanwezigheid van scheuren.
- Minder sterke en losliggende lagen, vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d. verwijderen.
- Extreem dichte en/of gladde oppervlakken, cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen c.q. opruwen.
- De ondergrond voorbehandelen met Remix Universeel grondering of Remix Snelgrondering.

Verwerking

- Remix ZCS met ca. 2,3 tot 2,5 liter schoon leidingwater mengen tot een aardvochtige, homogene en kluitvrije specie ontstaat. Bij toepassingen op zwaluwstaartplaten kan de hoeveelheid aanmaakwater worden verhoogd tot 2,5 l / 25 kg.
- De mengtijd is afhankelijk van mengwijze. Gebruik bij voorkeur een dwangmenger of boormachine met roerspindel.
- Meng niet meer materiaal aan dan dat je binnen verwerkingstijd kunt verwerken.
- Specie op de (voorbehandelde) ondergrond aanbrengen, verdelen, op hoogte brengen, egaliseren, verdichten en eventueel dichtschure.

Nabehandeling

Niet nodig. Het watervasthoudend vermogen van de mortel is dusdanig hoog, dat nabehandeling achterwege kan blijven.

Opmerkingen

- Aan kant en klare mortel geen toeslagstoffen toevoegen.
- Uithardende mortel niet met water of met verse mortel weer verwerkbaar maken.
- Kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.

Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705/715*-jj-BBK. Zandcementmortel Snel wordt geleverd met KOMO Kwaliteitsverklaring 705/715*-jj-V. Het [veiligheidsinformatieblad](#) en de [CE prestatieverklaring](#) (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.Remix.nl. Kijk voor verwerking van de zandcementmortel op het Remix [YouTube](#) kanaal.

*= voor productielocatie, zie de eerste drie cijfers van de opdruk op de zak.



Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond opslaan in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 24 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Maart 2021

