



Remix Flexibele tegellijm

Remix Flexibele tegellijm SK is een fabrieksmatige vervaardigde flexibele allround tegellijm in poedervorm conform NEN-EN 12004. Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek, steenstrips en betonstenen op minerale ondergronden voor zowel binnen- als buitengebruik. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes en in combinatie met vloerverwarming.

Technische gegevens

Eancode	8716105107187
Flexibele tegellijm	Conform NEN-EN 12004 C2TE
Kleur	Grijs
Aanmaakwater	5,7 liter/25 kg
Rijptijd	Ca. 3 minuten
Open tijd	Ca. 30 minuten
Verwerkingstijd	Ca. 2-3 uur
Verwerkingstemp.	≥ + 5° tot + 25°C
Begaanbaar	Na ca. 1 dag
Voegen	Na ca. 1 dag
Volledig belastbaar	Na ca. 14 dagen
Laagdikte	Tot 10mm

Eigenschappen

- Universeel toepasbaar voor wand en vloer;
- Universeel toepasbaar voor binnen en buiten;
- Flexibel en goed verwerkbaar met lange verwerkingstijd;
- Watervast;
- Vorst- en verouderingsbestendig;
- Geschikt voor vloerverwarming;
- Onderdeel van het Remix Waterdichtstelsel WD.w

Verbruik

Afhankelijk van ondergrond, te verwerken materiaal en gereedschap.

Vertanding	4 mm: ca. 1,3 – 1,5 kg/m ²
	6 mm: ca. 1,6 – 1,9 kg/m ²
	8 mm: ca. 2,2 – 2,5 kg/m ²
	10 mm: ca. 2,9 – 3,2 kg/m ²

Ondergrond

Minerale pleisters, tegels, beton, anhydriet, cellenbeton, kalkzandsteen, baksteen, cement, cementdekvloer, gips en gipsvezelplaten. De ondergrond dient schoon, vetvrij, droog, draagkrachtig, watervast en vrij van oplosmiddelen te zijn. Voorbehandeling (afhankelijk van de ondergrond): voldoende Remix Universeel Grondering, of Remix Snelgrondering in een dunne film (zonder plasvorming) opbrengen en volledig laten drogen. Bij het lijmen van beton- en keramische tegels in de dunbedmethode, mag het vochtgehalte in de

ondergrond maximaal bedragen:

- Verwarmde en onverwarmde cementgebonden ondergronden max. 2,0 CM%
- Calciumsulfaat ondergronden max. 0,5 CM%
- Verwarmde calciumsulfaat ondergronden max. 0,3 CM%
- Gipsgebonden pleisters max. 1,0 CM%

Verwerking

- Remix Flexibele tegellijm SK in een schone kuip met 5,7 liter/25 kg schoon leidingwater kluitvrij en homogeen mengen.
- Na een rijpingsperiode van ca. 3 minuten nogmaals kort mengen.
- De lijm met een juist vertande lijmkam gelijkmatig aanbrengen.
- Tegellijm binnen 2 uur op ondergrond aanbrengen.
- Tegels binnen 20 minuten na het aanbrengen van de lijm met een schuivende beweging stevig in het lijmbed drukken.
- Voor grootformaattegels en buitentoepassingen wordt de "Buttering-floating" methode aanbevolen.

Nabehandeling

De afbindende tegellijm beschermen tegen zoninstraling, tocht, regen, vorst en te hoge (> 25 °C) en lage (<5°C) temperaturen.

Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Beschadigde verpakkingen niet gebruiken. Polyetheen zakken zijn regenwaterdicht. Polyetheen is recyclebaar. Houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Tenminste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk zijkant zak.

Overige informatie

Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705-jj-BBK. Het veiligheidsblad en de CE-prestatieverklaring (DoP) zijn op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van www.remix.nl.



Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

November 2019

