

Verbruiksindicatie Dunbedmortel 6 mm

Steenformaat	Voegdikte	Stenen/m ²	Mortelverbruik kg/m ²	Mortelverbruik kg/1000 stenen
Amstelformaat (214x102x72)	6 mm	58	22 kg/m ²	380 kg
Dikformaat (210x100x65)	6 mm	65	23 kg/m ²	358 kg
Hilversums formaat (225x105x42)	6 mm	90	33 kg/m ²	365 kg
Maasformaat (210x100x83)	6 mm	52	20 kg/m ²	381 kg
Moduul steen 50 (190x9)	6 mm	91	26 kg/m ²	282 kg
Moduul steen 90 (190x90x90)	6 mm	53	17 kg/m ²	328 kg
Vechtformaat (210x100x40)	6 mm	101	33 kg/m ²	326 kg
Waalformaat (210x100x50)	6 mm	83	28 kg/m ²	339 kg

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkwijze. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verlies, zoals bijvoorbeeld baarden in de spouw, valspectie etc. Daarnaast is het verbruik bij stenen met een frog of perforatie circa 20% hoger bij traditioneel metselen.

Wilt u meer weten, of direct bestellen? Mail dan naar morteladvies@remix.nl