

Verbruiksindicatie Metselmortel 10 mm (uitkrabben en navoegen)

Steenformaat	Voegdikte	Stenen/m ²	Mortelverbruik kg/m ²	Mortelverbruik kg/1000 stenen
Amstelformaat (214x102x72)	10 mm	54	36 kg/m ²	662 kg
Dikformaat (210x100x65)	10 mm	61	38 kg/m ²	625 kg
Hilversums formaat (225x105x42)	10 mm	82	51 kg/m ²	637 kg
Maasformaat (210x100x83)	10 mm	49	32 kg/m ²	664 kg
Moduul steen 50 (190x90x50)	10 mm	83	41 kg/m ²	493 kg
Moduul steen 90 (190x90x90)	10 mm	50	29 kg/m ²	572 kg
Snelbouwsteen (290x140x140)	10 mm	22	30 kg/m ²	1351 kg
Snelbouwsteen (290x140x190)	10 mm	17	25 kg/m ²	1504 kg
Snelbouwsteen (300x100x240)	10 mm	13	16 kg/m ²	1206 kg
Snelbouw geperforeerd (290x140x140)	10 mm	22	36 kg/m ²	1621 kg
Snelbouw geperforeerd (290x140x190)	10 mm	17	30 kg/m ²	1804 kg
Snelbouw geperforeerd (290x190x190)	10 mm	17	34 kg/m ²	2042 kg
Vechtformaat (210x100x40)	10 mm	91	52 kg/m ²	570 kg
Waalformaat (210x100x50)	10 mm	76	45 kg/m ²	592 kg

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkwijze. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verlies, zoals bijvoorbeeld baarden in de spouw, valspecie etc. Daarnaast is het verbruik bij stenen met een frog of perforatie circa 20% hoger bij traditioneel metselen.

Wilt u meer weten, of direct bestellen? Mail dan naar morteladvies@remix.nl