

Verbruiksindicatie Voegmortel 10 mm

Steenformaat	Voegdikte	Stenen/m ²	Mortelverbruik kg/m ²	Mortelverbruik kg/1000 stenen
Amstelformaat (214x102x72)	10 mm	54	4,2 kg/m ²	78 kg
Dikformaat (210x100x65)	10 mm	61	4,5 kg/m ²	75 kg
Hilversums formaat (225x105x42)	10 mm	82	5,9 kg/m ²	73 kg
Maasformaat (210x100x83)	10 mm	49	3,9 kg/m ²	80 kg
Moduul steen 50 (190x90x50)	10 mm	83	5,5 kg/m ²	66 kg
Moduul steen 90 (190x90x90)	10 mm	50	3,8 kg/m ²	76 kg
Vechtformaat (210x100x40)	10 mm	91	6,2 kg/m ²	68 kg
Waalformaat (210x100x50)	10 mm	75	5,3 kg/m ²	71 kg

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkwijze en uitkrabdiepte. Wij houden in onze berekening rekening met een uitkrabdiepte van 1,5 cm. Let op: Onze voegmortel is alleen verkrijgbaar in zakken van 25 kg of in bigbags 1000 kg.

Wilt u meer weten, of direct bestellen? Mail dan naar morteladvies@remix.nl