

## Verbruiksindicatie Voegmortel 12 mm

Steenformaat	Voegdikte	Stenen/m <sup>2</sup>	Mortelverbruik kg/m <sup>2</sup>	Mortelverbruik kg/1000 stenen
Amstelformaat (214x102x72)	12 mm	53	5,9 kg/m <sup>2</sup>	113 kg
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	59	6,4 kg/m <sup>2</sup>	108 kg
Hilversums formaat (225x105x42)	12 mm	78	8,2 kg/m <sup>2</sup>	105 kg
Maasformaat (210x100x83)	12 mm	47	5,5 kg/m <sup>2</sup>	115 kg
Moduul steen 50 (190x90x50)	12 mm	80	7,6 kg/m <sup>2</sup>	95 kg
Moduul steen 90 (190x90x90)	12 mm	49	5,4 kg/m <sup>2</sup>	110 kg
Vechtformaat (210x100x40)	12 mm	87	8,6 kg/m <sup>2</sup>	99 kg
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	73	7,5 kg/m <sup>2</sup>	103 kg

Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze verbruiksgegevens zijn indicatief en zijn afhankelijk van de werkwijze en uitkrabdiepte. Wij houden in onze berekening rekening met een uitkrabdiepte van 1,5 cm. Let op: Onze voegmortel is alleen verkrijgbaar in zakken van 25 kg of in bigbags 1000 kg.

Wilt u meer weten, of direct bestellen? Mail dan naar [morteladvies@remix.nl](mailto:morteladvies@remix.nl)