

Productinformatieblad



Aqua Easy bestratingsvoegmortel

Aqua Easy is een hoogwaardige waterdoorlatende bestratingsvoegmortel die makkelijk en snel te gebruiken is op natte stenen. Aqua Easy is onderhoudsvrij, voorkomt onkruid en is sterk en duurzaam met een optimale hechting. Geschikt voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm en voegdieptes van minimaal 30 mm. Bij tegels van 20 mm volstaat steendiep.

Technische gegevens

Voegbreedte	2 - 20 mm
Voegdiepte	Minimaal 30 mm, bij tegels van 20 mm, voeg dan steendiep
Verwerkingstemperatuur	> + 3° *
Uithardingstijd voeg	24 - 36 uur
Inhoud emmers	12,5 kg

* Minimale buiten- en bodemtemperatuur.

Eigenschappen

- Geschikt voor alle soorten stenen (let op bij hardsteen, dit kan vlekken geven);
- Voorkomt onkruid;
- Onderhoudsvrij en waterdoorlatend;
- Verwerken op natte stenen;
- Snel verwerkbaar;
- Optimale hechting;
- Sterk en duurzaam.

Vorbereiding

Maak eerst een proefstuk. Zorg ervoor dat de voeg minimaal 30 mm diep is of steendiep bij een tegel van 20 mm dik. De ondergrond dient stabiel en voldoende waterdoorlatend te zijn. De buiten- en bodemtemperatuur dient boven de 3°C te zijn en na verwerking dient er een neerslagvrije periode van 12 uur te zijn. Poreuze stenen vooraf impregneren. Hardsteen niet droog voegen om vlekken te voorkomen.

Verbruik

Steen- of tegelformaat	Voegbreedte	Verbruik per m ²	10% extra rekenen
80 x 80 x 3 cm	2 mm	0,28 kg	0,31 kg
60 x 60 x 3 cm	5 mm	0,94 kg	1,03 kg
60 x 60 x 3 cm	2 mm	0,37 kg	0,41 kg
50 x 50 x 6 cm	2 mm	0,90 kg	0,99 kg
40 x 40 x 6 cm	2 mm	1,13 kg	1,24 kg
20 x 30 x 6 cm	2 mm	1,88 kg	2,07 kg
20 x 10 x 8 cm	2 mm	4,48 kg	4,93 kg
20 x 5 x 6 cm	2 mm	5,51 kg	6,06 kg
10 x 10 x 5 cm	2 mm	4,59 kg	5,05 kg

Verwerking

- Zorg dat het oppervlak schoon is en dat de voegen minimaal 30 mm diep zijn.

- Maak de stenen overvloedig nat, zodat deze volledige doordrenkt zijn.
- Het oppervlak in kleine delen voegen, in verband met een snelle droogtijd.
- Verspreid Aqua Easy op de natte stenen en verdeel het met een trekker of bezem grondig in de voegen. Gebruik hiervoor voldoende water. Herhaal dit tot de voeg volledig gevuld is.
- Maak een volgend deel van het terras opnieuw nat alvorens verder te voegen.
- Het oppervlak continue nat houden!
- Veeg tot slot het oppervlak grondig schoon met een zachte bezem. Veeg diagonaal over het oppervlak.

Scan de QR code hieronder om de verwerkingsvideo te bekijken!



Tip

Voor tegels met een aaneengesloten voeg kunt u het 'Voegmaatje' gebruiken. U rolt met het 'Voegmaatje' de Aqua Easy in de voegen. Dat werkt snel, eenvoudig en het geeft het beste resultaat. Het 'Voegmaatje' kunt u huren bij uw dealer.

Nabehandeling

- Spoel met een brede waterstraal het oppervlak schoon, spoel diagonaal over het oppervlak.
- Na afloop het gebruikte gereedschap grondig schoonmaken. Bij gebruik van te weinig water kan Aqua Easy een glansfilm veroorzaken. Na verloop van tijd zal de glansfilm geleidelijk verdwijnen door natuurlijk slijten en weersinvloeden.
- Uitharding vindt plaats als de voeg droog is. Binnen 48 uur is er een periode van 12 uur zonder regen nodig, zodat de voeg kan binden.

Opslag en houdbaarheid

De houdbaarheid van Aqua Easy is minimaal 12 maanden na productie. Schep na gebruik het overgebleven voegzand terug in de emmer (niet in de zak) en zet hierop een laag water van minimaal 5 cm. Dan blijft Aqua Easy nog

Productinformatieblad

een aantal maanden houdbaar.

Droogtijd

In een warme, droge omgeving is de voeg vast na 18 uur en hard na 24-36 uur.

In een natte of koude omgeving heeft de voeg een langere uithardingstijd. De volledige belastbaarheid van het terras wordt bereikt na 7 dagen bij een temperatuur van 20°C en een luchtvochtigheid van 65%.

Kleuren

Aqua Easy is leverbaar in de kleuren Zwart, Basalt, Steengrijs en Naturel.



Omdat Aqua Easy een natuurlijk product betreft kan de kleur soms afwijken. Probeer daarom uw project af te maken met emmers van dezelfde pallet.

Maart 2024