

# Productinformatieblad



## Stoneflex Finish bestratingsvoegmortel

Stoneflex Finish is een hoogwaardige waterdoorlatende bestratingsvoegmortel die makkelijk en snel te gebruiken is op droge stenen. Stoneflex Finish is onderhoudsvrij, voorkomt onkruid en is sterk en duurzaam met een optimale hechting. Geschikt voor smalle voegbreedtes van 0,5 tot 5 mm.

### Technische gegevens

Voegbreedte	0,5 - 5 mm
Voegdiepte	Minimaal 30 mm, bij tegels van 20 mm, voeg dan steendiep
Verwerkingstemperatuur	> + 0° *
Uithardingstijd voeg	24 - 36 uur
Inhoud emmers	12,5 kg

\* Minimale buiten- en bodemtemperatuur.

### Eigenschappen

- Geschikt voor alle soorten stenen;
- Voorkomt onkruid;
- Onderhoudsvrij en waterdoorlatend;
- Uitsluitend verwerken op droge stenen;
- Snel verwerkbaar;
- Optimale hechting;
- Sterk en duurzaam.

### Vorbereiding

Maak eerst een proefstuk. Zorg ervoor dat de voeg minimaal 30 mm diep is of steendiep bij een tegel van 20 mm dik. De ondergrond dient stabiel en voldoende waterdoorlatend te zijn. Bij bestaande bestrating eerst het zand en onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf eventuele mieren en ga dan pas voegen. Voor een optimaal eindresultaat eerst de gebruiksaanwijzing lezen en deze nauwgezet opvolgen. De buiten- en bodemtemperatuur dient boven de 0°C te zijn en na verwerking dient er een neerslagvrije periode van 1 uur te zijn.

### Verbruik

Steen- of tegelformaat	Voegbreedte	Verbruik per m <sup>2</sup>	10% extra rekenen
80 x 80 x 3 cm	2 mm	0,28 kg	0,31 kg
60 x 60 x 3 cm	5 mm	0,94 kg	1,03 kg
60 x 60 x 3 cm	2 mm	0,37 kg	0,41 kg
50 x 50 x 6 cm	2 mm	0,90 kg	0,99 kg
40 x 40 x 6 cm	2 mm	1,13 kg	1,24 kg
20 x 30 x 6 cm	2 mm	1,88 kg	2,07 kg
20 x 10 x 8 cm	2 mm	4,48 kg	4,93 kg
20 x 5 x 6 cm	2 mm	5,51 kg	6,06 kg
10 x 10 x 5 cm	2 mm	4,59 kg	5,05 kg

### Verwerking

- StoneFlex op geheel droge stenen verspreiden.
- Met een trekker of een bezem verdelen in de voegen.
- Afrillen of kloppen met een rubberen hamer.
- Een 4 mm brede voeg is nodig als er niet getrild of geklopt kan worden.
- Het voegzand met het Voegmaatje aanrollen of goed aankloppen met een zachte bezem.
- Nauwkeurig schoonvegen met een zachte bezem tot circa 1 mm onder het tegeloppervlak. Veeg diagonaal over het oppervlak.
- Restant StoneFlex terug in de zak doen en droog bewaren.
- Oppervlak schoonblazen met een bladblazer op lage stand.

### Nabehandeling

- Reinig het oppervlak op spoelstand, diagonaal op de bestrating.
- Ga met een trekker diagonaal over de voegen, om het water te verwijderen.
- Bij stenen die moeilijker te reinigen zijn, kun je met een zachte bezem diagonaal vegen en nogmaals spoelen.
- Stop direct met spoelen op het moment dat de voeg verzadigd is.
- Blaas met een bladblazer het overtollige water weg.
- Het oppervlak is beloopbaar na 1 uur.
- De voeg is elastisch en waterdoorlatend.

### Activeren

- Terrassen groter dan 20 m<sup>2</sup> in delen benevelen, zodat op tijd spoelen mogelijk is.
- Benevel het oppervlak enkele seconden met water tot de voeg verzadigd is.
- Wacht 2 minuten en nooit langer dan 4 minuten.
- Reinig het oppervlak.

Scan de QR code hieronder om de verwerkingsvideo te bekijken!



# Productinformatieblad

## Tip

Voor tegels met een aaneengesloten voeg kunt u het 'Voegmaatje' gebruiken. U rolt met het 'Voegmaatje' de Stoneflex Finish in de voegen. Dat werkt snel, eenvoudig en het geeft het beste resultaat. Het 'Voegmaatje' kunt u huren bij uw dealer.

## Opslag en houdbaarheid

De houdbaarheid van Stoneflex Finish is minimaal 12 maanden na productie. Sluit de emmer goed af en bewaar hem op een droge plek.

## Droogtijd

De voeg is na 1 uur vast en het oppervlak is dan ook weer beloopbaar. Zodra de voeg water opneemt, wordt deze opnieuw wat zacht en elastisch.

## Kleuren

Stoneflex Finish is leverbaar in de kleuren Basalt, Donkergrijs, Lichtgrijs en Ivoor.



Basalt Donkergrijs Lichtgrijs Ivoor

Omdat Stoneflex Finish een natuurlijk product betreft kan de kleur soms afwijken. Probeer daarom uw project af te maken met emmers van dezelfde pallet.

Maart 2024